

## INTRAFOL L 1130

T  
E  
C  
H  
N  
I  
S  
C  
H  
E  
  
I  
N  
F  
O  
R  
M  
A  
T  
I  
E

<b>PRODUCT OMSCHRIJVING:</b>	Hechtprimer op oplosmiddel basis
<b>TOEPASSINGSGBIED:</b>	Primer voor duroplastisch kantenmateriaal, in het bijzonder voor phenolplastkanten en kanten van massief hout welke nadien met smeltlijmen op basis van EVA worden verlijmd.
<b>OPMERKINGEN:</b>	Geen blokeffect. De werking van de INTRAFOL-Primer blijft minstens 2 jaar gewaarborgd.
<b>SPECIFICATIES:</b>	
<b>SOORTELIJK GEWICHT (20°C):</b>	Ca. 0,84 g/cm <sup>3</sup> (bij 20°C)
<b>VISCOSITEIT (20°C):</b>	Ca. 2080 mPas (Brookfield HBT, 20 °C)
<b>VASTE-STOF GEHALTE:</b>	Ca. 12,9 %
<b>KLEUR:</b>	Lichtbruin
<b>HOUDBAARHEID:</b>	12 maanden in gesloten verpakking bij 20°C
<b>VERWERKINGSGEGEVENS:</b>	
	- Intrafol L 1130 wordt verwerkt zonder toevoeging van een harder.
	- Verwerkingstemperatuur : 18 – 20 °C
	- Intrafol L 1130 wordt aangebracht met de hand (vod, borstel, rol) in een dunne, gelijkmatige laag of met een roller coater.
	- Dosering (nat aangebracht): 20 tot 40 g/m <sup>2</sup>
	- Verdunner: Isa-verdunner 220
	De oppervlakken moeten stofvrij, zuiver, droog en vrij van olie of vetten te zijn. Bij duroplastkanten (HPL) kan opruwen nodig blijken. Gezien de verscheidenheid in kantenmaterialen is het steeds noodzakelijk vooraf een proef te doen vooraleer het uiteindelijke werk aan te vatten.
	Intrafol L 1130 heeft de neiging om uit te zakken en moet derhalve voor gebruik steeds goed opgeroerd worden. Bij verpakkingen tot 24 kg kan dit handmatig geschieden, bij grotere verpakking moet er machinaal opgeroerd worden.
	Intrafol L 1130 kan met een wals aangebracht worden of met de hand dun en gelijkmatig opgebracht worden. (Opbrenghoeveelheid ca. 20 – 40 gram nat / m <sup>2</sup> afhankelijk van het absorptievermogen van de te lijmen materialen)
	Richtwaarden voor het drogen zijn
	Bij kamertemperatuur ca. 10 minuten
	Bij 70°C ca. 30 – 60 seconden
	Bij 120°C ca. 10 – 20 seconden

# PROMEK

## **VEILIGHEIDSADVIES**

Raadpleeg de MSDS bladen van Intrafol L 1130

## **AFVALVERWERKING**

Raadpleeg de MSDS bladen van Intrafol L 1130

## **REINIGING**

Contacteer uw lokaal verkoopskantoor inzake reinigingsmogelijkheden

## **VERPAKKINGEN**

1 liter blik – 5 liter bus

## **OPSLAG**

In originele gesloten verpakking en beschermd tegen zon, stof, vochtigheid en hoge temperaturen

**OPGEMAAKT OP:** 21-01-2015 (vervangt alle voorgaande uitgaven)

**AFDRUK DATUM:** 27.01.2015